

# CREATIVO WALL

## BAUFLOOR

### MIKROCEMENTY



## Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

### OPIS SYSTEMU

CREATIVO WALL jest cienkowarstwowym systemem do tworzenia ekskluzywnych, powłok dekoracyjnych. Zawiera polimery, twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.

### ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania dekoracyjnych powłok na ścianach, płytach gipsowo-kartonowych, meblach, drewnie, metalu itp.;
- Do stosowania w strefach mokrych np. łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach basenowych, SPA;
- Do stosowania w prestiżowych i reprezentacyjnych przestrzeniach użyteczności publicznej i mieszkaniowej.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka przyczepność do podłoża
- Całkowita grubość systemu do 2- mm
- Możliwość aplikacji na niemalże każde podłoże
- Szeroka paleta kolorów – dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów
- Wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
- Łatwa w utrzymaniu czystości
- Wysoka elastyczność w przypadku zastosowania na elementach sprężystych, okrągłych/półokrągłych, niestandardowych
- Możliwość dowolnego kreowania struktury powierzchni
- Odporna na UV, nie żółknie
- Odporna na ogień



### SCHEMAT SYSTEMU

— patrz opis w tabeli

# CREATIVO WALL

## BAUFLOOR

### MIKROCEMENTY



## Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

	Warstwa/Czynność	Materiał	Zużycie materiału
1.	Nałożenie warstwy szpachlowej z kruszywem, do stosowania na podłoża o niedużym obciążeniu użytkowym, ścianach, meblach	<b>BAUGRUNT® CONTACTO</b>	ok.0,2 kg/m <sup>2</sup>
2.	Szlifowanie powierzchni i odkurzenie z luźnego kruszywa	papier ścierny 40/60	-
3.	Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej warstwy konstrukcyjnej <b>opcjonalnie</b>	<b>CREATIVO BASE</b>	ok.0,5 kg/m <sup>2</sup>
4.	Szlifowanie powierzchni papierami ściernymi i odkurzenie z luźnego kruszywa	papier ścierny 60/80	-
5.	Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej warstwy wykończeniowej	<b>CREATIVO FINISH</b>	ok.0,5 – kg/m <sup>2</sup>
6.	Szlifowanie powierzchni papierami ściernymi i odkurzenie z pyłu	papier ścierny 60/80/120	-
7.	Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej warstwy wykończeniowej <b>opcjonalnie</b>	<b>CREATIVO SUPER FINISH</b>	ok.0,4 – kg/m <sup>2</sup>
	Warstwa/Czynność	Materiał	Zużycie materiału
8.	Szlifowanie powierzchni papierami ściernymi i odkurzenie z pyłu	papier ścierny 60/80/120	-
9.	Gruntowanie powierzchni pod lakier <b>BAUPUR 600®</b>	<b>BAUPUR 600® PRIMER</b>	0,05– l /m <sup>2</sup>
10.	Lakierowanie i impregnowanie powierzchni	<b>BAUPUR 600®</b>	0,07– l /m <sup>2</sup>

### WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +10°C - +25°C.

Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego, klimatyzacji itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, barwienie składnika B, powinno odbywać się w jednym cyklu.

Wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

**Czas urabialności produktu w optymalnych warunkach wynosi – 20/30 minut**

Przydatność produktu 6 miesięcy od daty produkcji

Stosunek mieszania BASE: A : B = 1kg:0,333kg

Stosunek mieszania FINISH: A : B = 1kg: 0,40kg

Stosunek mieszania SUPER FINISH: A : B = 1kg: 0,48kg

# CREATIVO WALL

## BAUFLOOR

### MIKROCEMENTY



## Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu powinna być przeprowadzana w warunkach:

- Wilgotność podłoża – max. 4%
- Wilgotność powietrza – max. 75%
- Temperatura podłoża – min. +10°C

**UWAGA:** Należy zwrócić szczególną uwagę, aby temperatura podłoża była wyższa, o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Minimum 3 dni przed nakładaniem CREATIVO WALL należy wyłączyć ogrzewanie mogące powodować punktowe/miejscowe zbyt szybkie wysychanie poszczególnych warstw systemu. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednie oświetlenie.

### DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 %:

- całkowita odporność lakieru – po 7 dniach

**UWAGA:** powłoka nie jest odporna na uderzenia twardymi przedmiotami oraz na środki o odczynie kwasowym.

### BARWIENIE PRODUKTU CREATIVO WALL

Płynne pigmenty z systemu Creativo dostępne są w 6 kolorach i mogą być ze sobą mieszane bez ograniczeń w dowolnych proporcjach.

Receptury dotyczące kolorów opracowanych przez Bautech zawarte są w tabeli barwienia i należy dokładnie ich przestrzegać. Do dokładnego dozowania pigmentów potrzebna jest waga o dokładności ważenia 0,1g

Wzornik kolorów i podane receptury są orientacyjne to znaczy: w zależności od typu i chłonności podłoża oraz grubości nakładanej warstwy uzyskany końcowy kolor może się różnić od tego z wzornika. Rekomendujemy wykonanie próby kolorystycznej bezpośrednio na budowie.

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia używane do wykonywania warstw CREATIVO WALL należy czyścić wodą, bezpośrednio po użyciu.

Związany materiał usuwać mechanicznie.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt Baugrunt CONTACTO posiada kartę charakterystyki MSDS z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy, przechowywania i utylizacji.

Produkt CREATIVO WALL zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochłapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

# CREATIVO WALL

## BAUFLOOR

### MIKROCEMENTY



## Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

### OPAKOWANIA

System posadzkowy CREATIVO WALL pakowany jest w zestawach:

#### Zestaw

Warstwa gruntująca CONTACTO: wiadro 2kg

Warstwa konstrukcyjna CREATIVO BASE: wiadro 15 kg + kanister 5 kg

Warstwa wykończeniowa FINISH: wiadro 5kg + kanister 2kg

Warstwa wykończeniowa SUPER FINISH: wiadro 4,05 kg + kanister 1,95kg

Płynny pigment: butelka 350 g

Grunt pod lakier BAUPUR 600 PRIMER: kanister 5l

Lakier BAUPUR 600: kanister 5l

### INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH®. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH® nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność. Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego. Wzorniki kolorystyczne BAUTECH należy traktować poglądowo. Efekt końcowy może różnić się od przedstawionych próbek BAUTECH w zależności od techniki wykonania, barwienia, szlifowania i impregnacji.

**BAUTECH®**

ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, Polska; tel.: (+48) 22 716 77 91; e-mail: [bau@bautech.pl](mailto:bau@bautech.pl); [www.bautech.pl](http://www.bautech.pl)